GE Silicones

SCS2500E SilGlaze * N

Силиконовый герметик для остекления и деформационных швов

SCS2500E SilGlaze* N

Атмосферостойкий герметик

Качественный силиконовый герметик (нейтральный) для защиты фасадных швов от воздействий извне: солнце, УФ излучение, дождь, снег, экстремальные значения температур. Работает в деформационных швах с подвижками ±50%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

700%

УДЛИНЕНИЕ при разрыве гарантирует высокую прочность

ЭЛАСТИЧНЫЙ шов устойчивый к перепадам температур и подвижкам ±50%

АТМОСФЕРО-СТОЙКИЙ к ветру, дождю, солнцу и снегу, УФ излучению

30 минут

ПОТЕРЯ ЛИПКОСТИ удобный в работе, позволяет исправлять недостатки

lbs

ПРОЧНЫЙ надежное сцепление со стеклом, бетоном, металлом, ПВХ, обработанное древесиной, пластиками

70 лет

ОПЫТ производства структурных силиконов

ООО «ДЖИФЛЕКС»
Авторизированный дистрибьютор GE в России и СНГ
тел.+7 495 665 29 05 info@geseal.ru
www.geseal.ru

GFLEX
www.gflex.ru

GE Silicones

SCS2500E SilGlaze * N

Силиконовый герметик для остекления и деформационных швов

	SCS2500E SilGlaze *N
Состав	силикон
Удлинение при разрыве ASTM D412	600%
Относительная удлинение на разрыв ISO8339 (на стекле)	400%
Прочность на отрыв ASTM C719 через 21 день после нанесения	9 kN/m
Потеря липкости	30 минут
Твердость по Шору А DIN53505	22 единицы
Способность к подвижкам и деформации	±50%
Цвет	белый, серый, прозрачный, бежевый, бронзовый.черный
Сертификаты и стандарты	EN15651-1 Type F INT-EXT класс 25LM EN15651-2 тип G класс 25LM SNJF Vitrage № 3072 SNJF фасад № 3071 класс F25E/G25E с и без праймера
Область применения	остекление, слайдерная и спайдерная система, деформационные швы, строительные швы, склеивание
Адгезия	стекло, большинство пластиков, бетон, металл, обработанная древесина, ПВХ
Стойкость	вода, солнце, УФ излучение, лед, грязь
Термостойкость	от -40°C до +150°C
Упаковка	310 мл , 600 мл
Срок хранения	24 месяца

ООО «ДЖИФЛЕКС»
Авторизированный дистрибьютор GE в России и СНГ
тел.+7 495 665 29 05 info@geseal.ru
www.geseal.ru

GFLEX
www.gflex.ru